


抗冲击测试报告

国标落球测试标准(QB/T 2506-2017 / 6.9抗冲击性能)

落球测试落体距离：高度：1.27米

落球测试落体标准：重量：16克



瑞士寶镜片测试品种规格			标准落球 重量：16克	标准落球 2.0倍 重量：33克	标准落球 3.4倍 重量：56克	标准落球 5.37倍 重量：86克	标准落球 6.68倍 重量：107克	标准落球 7.6倍 重量：121克	标准落球 9.4倍 重量：151克
镜片折射率	中心厚(毫米)	强化膜							
1.6	1.2	订造片+强化膜	不破	不破	不破	不破	不破	不破	不破
1.67	1.15	订造片+强化膜	不破	不破	不破	不破	不破	不破	不破
1.6	1.2	现成防花抗污膜	不破	破碎	破碎	破碎	破碎	破碎	破碎
1.67	1.15	现成防花抗污膜	不破	破碎	破碎	破碎	破碎	破碎	破碎